




# IKARSATIN



## PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SATINEE POUR GRANDS TRAVAUX INTERIEURS

	Définition
	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Peinture garnissante pour intérieur.</li><li>➤ Aspect satiné tendu.</li></ul>
	Propriétés
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I - Classe 4a	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Non pénétrant, il n'est pas absorbé sur fonds poreux et a tendance à ne pas provoquer d'embus.</li><li>➤ Bon tendu.</li><li>➤ Bon pouvoir garnissant et opacifiant.</li><li>➤ Grande facilité d'application.</li></ul>
	Destination
INTERIEUR	<p>Dans les locaux soumis à une aération appropriée, sur parois verticales et plafonds.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Anciennes peintures adhérentes,</li><li>➤ Bois et dérivés,</li><li>➤ Ciments imprimés,</li><li>➤ Enduits de dégrossissage ou de lissage,</li><li>➤ Métaux recouverts d'un primaire antirouille,</li><li>➤ Plâtres et dérivés.</li></ul>

## Mise en Œuvre

### Préparation des Surfaces :

Elle sera effectuée conformément aux conditions de mise en œuvre prévues au DTU 59-1.

- ⇒ **Travaux neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés au recto, selon notre processus d'application.
- ⇒ **Entretien** : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

*Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.*

### Méthode d'Application :

Diluant	Matériel	Taux dilution	Séchage à 20°C, H.N
White Spirit	Brosse ou Rouleau	0 à 5 %	HP : 3 heures
	Pistolet	10 à 15 %	Sec : 12 heures
	Airless	5 à 8 %	Recouvrable : 24 heures
Supports		Application	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Menuiseries, bois, plâtres et dérivés</b> préalablement imprimés avec une couche d'IKARPRIM ou d'AQUASTRIA PRIMER.</li> <li>- <b>Métaux ferreux</b> recouverts d'une couche de primaire antirouille type FERROSOTER.</li> <li>- <b>Anciennes peintures</b> adhérentes.</li> </ul>		1 à 2 couches d'IKARSATIN	

**Mise à la teinte** : IKARSATIN se fait exclusivement en blanc mais peut se teinter avec nos colorants universels. Ne pas dépasser 3 %.

## Caractéristiques Techniques

Aspect final du film sec .....	Satiné	
Masse volumique .....	1,50 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>	
Extrait sec .....	En poids : 81 ± 2 %	En volume : 62 ± 2 %
Nettoyage des outils .....	White Spirit	

Pouvoir couvrant & Rendement..... 5 à 8 m<sup>2</sup>/kg selon la nature des supports

## Hygiène et Sécurité

Intervalle de Point d'Éclair .....	Compris entre 23°C et 55°C	
Transport & Etiquetage .....	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur	
Conservation .....	1 an en emballage d'origine plein et fermé Stocker dans un endroit frais et aéré	

**Précautions d'utilisation** : consulter la fiche de données de sécurité

## Conditionnement

25 kg net

